

# RENOV'MAT ONIP



Fiche technique n°160 - version mars 2017

**Peinture isolante à base de résines  
acryliques en phase aqueuse**

**Intérieur**

## DESTINATION

Peinture mate de rénovation sans tension pour les supports salis et tachés (tanin, suie, bistre, nicotine...)  
Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

## PROPRIETES

- Excellent pouvoir isolant des tâches
- Sans tension, évite les écaillages et cloquages
- Temps ouvert long
- Excellent pouvoir opacifiant
- Très grande blancheur
- Aspect très mat pommelé
- Absence de projection et de reprise
- Facilité d'application
- Additivé antirouille (têtes de vis)
- NF Environnement

## CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	9 à 11 m <sup>2</sup> /L
<b>Séchage (20°C et 65% humidité relative) :</b>	Sec au toucher : 1 heure Délai de recouvrement : 12 heures 24h pour obtenir un pouvoir isolant maximum < 2% sous 85°
<b>Brillant spéculaire :</b>	résine acrylique
<b>Liant :</b>	
<b>Classification AFNOR (NF T 36-005) :</b>	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
<b>Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :</b>	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
<b>Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)</b>	A+
<b>Aspect du film :</b>	très mat
<b>Aspect en pot :</b>	onctueux
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	1,47 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,05
<b>Extrait sec en poids :</b>	59,5 % +/- 2%
<b>Extrait sec volumétrique :</b>	40 % +/- 2%
<b>Résistance à l'abrasion humide (EN ISO 11998) :</b>	classe 2 (perte d'épaisseur du film < 20 µm, 200 cycles)
<b>Certification NF Environnement</b>	licence n°27/53
<b>Conditionnement :</b>	Blanc (4 L et 15 L)
<b>Teintes :</b>	+ de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



# RENOV'MAT ONIP

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

### Les anciens badigeons seront éliminés.

Les fonds difficiles (farinants, friables ...) ainsi que les tâches d'humidité seront imprimés au préalable.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs et sains (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	PRIMONIP HYDRO G (1 couche) ou LABEL'ONIP IMPRESSION (1 couche) ou RENOV'MAT ONIP (1 couche)	RENOV'MAT ONIP (1 à 2 couches)
supports revêtus adhérents salis ou tachés	RENOV'MAT ONIP (1 couche)	
Fonds difficiles	ONIPRIM dilué	
Tâches d'humidité	OLPRIMALO	

### Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens 13 mm (type Aquastar 13 - Rotaplast)
- au pistolet sans air (buse 0,015" à 0,017") type Airlessco avec dilution 3 à 5% d'eau



Nettoyage des outils : eau



## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances : Pouvoir masquant et séchage
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses)



**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : [contact@onip.com](mailto:contact@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

