

PAREXLANKO

UN MAX DE

PERFORMANCES



DISPONIBLE DANS
LA SÉLECTION
100%
ARTISANS

LES BONS

USAGES

Avec 5024 PROLIMAX bénéficiez d'un MAX de possibilités sur vos chantiers !

FORMATS DE CARREAUX

FORMATS DÉFINIS DANS LES DTU ET CPT	FORMATS COURANTS	
	Formats carrés	Formats rectangulaires
1 200 cm ²	33 x 33 cm	30 x 40 cm
2 200 cm ²	45 x 45 cm	30 x 60 cm
3 600 cm ²	60 x 60 cm	40 x 90 cm



EN SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Consistance normale

FORMATS DU CARREAU (cm ²)	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR
CARRELAGE CÉRAMIQUE		
50 < S ≤ 1200*	Simple encollage	Double encollage
1200 < S ≤ 2200	Double encollage	
2200 < S ≤ 3600	Double encollage	Pose non admise
PIERRE NATURELLE		
50 < S ≤ 1200**	Simple encollage	Double encollage
1200 < S ≤ 3600	Double encollage	

*Double encollage obligatoire si la porosité du carreau est ≤ 0,5%
**Double encollage obligatoire si la porosité de la pierre est ≤ 2%

Consistance fluide

FORMATS DU CARREAU (cm ²)	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR
120 < S ≤ 1 200	Simple encollage	Simple encollage
1 200 < S ≤ 2 200		Simple encollage
2 200 < S ≤ 3 600		Pose non admise

La surface des carreaux doit être comprise entre 120 cm² et 2 200 cm² pour les carreaux en céramique et jusqu'à 3 600 cm² pour les pierres naturelles.

EN MUR INTÉRIEUR

Consistance normale

FORMATS DU CARREAU (cm ²)	MUR INTÉRIEUR
50 < S ≤ 500	Simple encollage
500 < S ≤ 2 200	Double encollage

La surface des carreaux peut aller jusqu'à 2 200 cm² pour un poids maximal de 40 kg/m².

5024 PROLI MAX

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

POLYVALENT - IDÉAL EN RÉNOVATION

LES + PRODUIT

► DOUBLE CONSISTANCE

- Normale ou fluide

► CONFORT D'UTILISATION

- Sans primaire sur ancien carrelage et peinture ponçée
- Aucune remontée dans les joints en consistance fluide
- Temps ouvert allongé : jusqu'à 30 minutes
- Résistance au glissement

► GAIN DE TEMPS

- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide



La polyvalence de 5024 PROLIMAX permet de répondre à 80% des besoins des chantiers.

Sa double consistance, son application sans primaire et son émission de poussière réduite garantissent un confort de travail et un gain de temps au quotidien.

- **Taux de gâchage**
Consistance normale : 5,5 à 6 litres
Consistance fluide : 7 à 7,5 litres
- **Consommation**
1,5 à 8 kg/m²
- **Teintes**
Blanc et gris
- **Conditionnements**
Sac de 25 kg
Boîte de 5 kg
- **Conservation**
12 mois en 25 kg et 24 mois en 5 kg à compter de la date de fabrication





FICHE TECHNIQUE

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 €/min
+ prix appel



ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél.: +33(0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



YouTube